



Efficacité validée par
PV à durabilité illimitée

ACRYFLAM M0

Peinture de finition ignifuge pour supports non isolant classés M0

950

teintes

Intérieur

Aspect
lisse mat
profond

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

Rendement
150 à 250
ml/m²

Sec 2 heures
(20°C - 60%)
Recouvrable
6 heures

Extrait sec
(en poids)
59 ± 2%
Densité
1,5 ± 0,1

Application
entre 10 et 25°C
Humidité relative
< 75%

Destination

Supports non isolant dont on veut conserver le classement au feu M0.

Sur fonds neufs, propres et secs ou sur anciens fonds entièrement décapés par abrasion (l'emploi d'un produit non testé officiellement rend caduque le classement du support brut) :

- béton neutralisé,
- enduit,
- plaque fibrociment,
- plaque de plâtre...



Utilisation INTERIEURE uniquement
pour bénéficier du procès-verbal.

Utilisation extérieure possible mais hors procès-verbal.



Propriétés particulières

L'Acryflam M0 est un produit technique ignifugé qui permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu du support sur lequel il est appliqué (l'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès verbal annule toutes les garanties liées à celui-ci).

Mise en œuvre & Caractéristiques

APPLICATION 1 à 2 couches selon teinte et support

Consistance : Légèrement thixotrope

PRÊT À L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

Conserver dans un local sec 1 an en emballage d'origine non ouvert

Hygiène et sécurité : Voir FDS correspondante



4 l



15 l

Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire original sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 16 | Edition n° 5 | Avril 2024 | doit être présente sur le chantier