



ENDUIT EN POUDRE

Enduit multifonction

4 en 1 pour reboucher, dégrossir, lisser et jointoyer des plaques de plâtre

- + Polyvalent
- + Ponçage facile
- + Préparation facile et rapide



USAGE

Pour reboucher
Pour dégrossir

Pour lisser
Pour jointoyer

SUPPORTS

- Béton
- Béton cellulaire
- Ciment
- Parpaing
- Brique
- Plâtre et dérivés
- Anciennes gouttelettes
- Anciens fonds peints et toiles de verre préalablement poncés

Les fonds doivent être sains, secs, propres, et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Impression / sous-couche
Peinture intérieure (hors époxy et P.U.)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Revêtements muraux légers

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

Poudre à délayer avec de l'eau.

PRÉPARATION :

0,50-0,55 L d'eau pour 1 kg de poudre.

APPLICATION :

Matériel :
Couteau de peintre
Lame à enduire
Lisseuse

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C. Hygrométrie supérieure à +70 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : base de liant hydrauliques, de résines et de charges sélectionnées

pH : 7.0 +/- 0.5

Couleur : blanc

Épaisseur d'application : < 20 mm

Temps d'utilisation à 20°C : 1h pour reboucher et 1h30 pour lisser

Consommation moyenne :

Reboucher : 1kg de poudre comble un volume de 1L

Égaliser : 1kg/m²/mm

Lisser : 0.25kg/m²

Traitement des bandes à joint : 0.45kg/m²

Recouvrement : Recouvrement après séchage complet (en moyenne 12 à 24 heures selon conditions d'application)

Classification - norme : NFT 36005- Famille III - classe 3, NF EN 16566, NF EN 13963, classe 3B

Classement au feu : A2 - s1 - d0

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Ne pas respirer les poussières. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Sac 15kg	ACTI061	3660408174290	1	60