

Solution acide de dérochage en phase aqueuse.



CLASSIFICATION

DESTINATION

Pour le dérochage des métaux non ferreux types aciers galvanisés, zinc et aluminium.

PROPRIETES

- + Nettoie, dégraisse, déroche et passive les surfaces
- + Améliore l'adhérence de la peinture.
- + Elimine la rouille blanche du zinc et acier galvanisé

PARTICULARITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Non concerné
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Incolore
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Non concerné
Extrait sec ($\pm 2\%$) ⁽²⁾	Non concerné
Densité ($\pm 0,03$) ⁽²⁾	1,09
Consommation ⁽³⁾	15 m ² /L
Séchage ⁽⁴⁾	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application
(conformes au NF DTU 59.1)

Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants.

Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.

Matériel d'application

Dilution Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau

Nettoyage du matériel A l'eau immédiatement après usage

MISE EN OEUVRE

Il convient d'utiliser **SOLUTION NT 330** en portant des vêtements de travail adaptés, des gants appropriés (latex), et de se protéger d'éventuelles éclaboussures en utilisant des lunettes de protection.

Appliquer la **SOLUTION NT 330** à l'aide d'une brosse sur les surfaces à traiter.

Dans le cas d'acier galvanisé neuf brillant ou d'aluminium, il est recommandé d'utiliser un scotch-brite.

Laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer soigneusement à l'eau claire.

Appliquer le produit de finition aussitôt après séchage complet du support.

Pour le traitement des maçonneries présentant des efflorescences, application de **SOLUTION NT 330** à la brosse nylon. Après effervescence des sels, rinçage à l'eau claire renouvelée et vérification du pH à 7-8.

On mettra en peinture après un séchage complet des supports devant contenir moins de 5% d'humidité en masse dans le cas des parois verticales, et moins de 4% en masse pour des sols béton, ou dérivés de ciment hydraulique.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	UN1805 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION, 8, III, (E)
Conditionnement	1Kg - 5kg - 20kg
Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	Non concerné

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT174

Modifiée le :
25/07/2023Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT