



ENDUIT EN POUDRE

Enduit garnissant

Pour dégrossir les fonds

- + Très garnissant
- + Ponçage facile
- + Temps d'utilisation long



USAGE

Pour dégrossir

SUPPORTS

- Béton
- Béton cellulaire
- Ciment
- Parpaing
- Brique
- Plâtre et dérivés
- Plaque de plâtre cartonnée
- Anciens fonds peints et toiles de verre préalablement poncés
- Anciennes gouttelettes préalablement poncées

Les fonds doivent être sains, secs, propres, et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Impression / sous-couche
Peinture intérieure (hors époxy et PU.)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Revêtements muraux légers

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

Poudre à délayer avec de l'eau.

PRÉPARATION :

0,42 L d'eau pour 1 kg de poudre.

APPLICATION :

Matériel :

Lame à enduire
Lisseuse

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C, et hygrométrie supérieure à +70 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : préparation à base de plâtre, de charges minérales, de liants, d'adjuvants et additifs

pH : 70 +/- 0.5

Couleur : blanc

Épaisseur d'application : < 5 mm par passe

Temps d'utilisation à 20°C : ≈ 16h (+/- 2h)

Consommation moyenne : 1.0kg/m²/mm

Recouvrement : redoublement frais dans frais sans rouler ni arracher. Recouvrement après séchage complet (en moyenne 12 à 24h selon conditions d'application)

Classification - norme : NF T 36 - 005 - Famille III, classe 3 / NF EN 16566

Classement au feu : M0 sur M0

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Ne pas respirer les poussières. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Sac 25kg	ACTI063	3660408264601	1	40