



ENDUIT EN POUDRE



Enduit rebouchage rapide

Pour reboucher fissures et trous de toutes tailles à séchage rapide

- + Tous supports courants
- + Gain de temps : mise en peinture après 3h
- + Ponçage facile



USAGE

Pour reboucher

SUPPORTS

- Béton
- Béton cellulaire
- Ciment
- Parpaing
- Brique
- Plâtre et dérivés
- Plaque de plâtre cartonnée
- Anciens fonds peints préalablement poncés

Les fonds doivent être sains, secs, propres, et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Impression / sous-couche
Peinture intérieure (hors époxy et P.U.)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Revêtements muraux légers

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

Poudre à délayer avec de l'eau.

PRÉPARATION :

0,40 L d'eau pour 1 kg de poudre.

APPLICATION :

Matériel :

Couteau de peintre
Lame à enduire

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C. Hygrométrie supérieure à +70 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : préparation à base de charges minérales, de liants, et des adjuvants

pH : 9,0 – 10,0

Couleur : blanc

Épaisseur d'application : sans limite

Temps d'utilisation à 20°C : environ 45 minutes

Consommation moyenne : 1kg de poudre comble un volume de 1L

Recouvrement : recouvrement après 3 heures en moyenne (temps garanti pour une épaisseur allant jusqu'à 1 cm)

Classification - norme : NF T 36-005 - Famille III, classe 3 – NF EN 16566, adhérence conforme à la norme EN 16566

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

Contient du ciment. Peut produire une réaction allergique. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux et du visage. Ne pas respirer les poussières. Utiliser dans une zone bien ventilée. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Sac 5kg	ACTI081	3660408279360	1	96
Sac 15kg	ACTI082	3660408279384	1	30