



ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI - MÉCANISABLE



Enduit Airless J light

Formule allégée 3 en 1 pour jointoyer les plaques de plâtre, dégrossir et lisser les fonds

- + Polyvalent
- + Excellente glisse
- + Ponçage facile



USAGE

Pour garnir
Pour lisser
Pour coller

SUPPORTS

- Béton
- Béton cellulaire
- Ciment
- Parpaing
- Brique
- Plâtre et dérivés
- Plaque de plâtre cartonnée
- Anciens fonds peints préalablement poncés
- Anciennes gouttelettes préalablement poncées
- Anciennes toiles de verre (lessivées et poncées)

Les fonds doivent être sains, secs, propres, et préparés conformément aux normes et DTU en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Impression / sous-couche
Peinture intérieure (hors époxy et PU)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Revêtements muraux légers

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

PRÉPARATION :

Application manuelle : produit prêt à l'emploi.

Utilisation airless : diluer avec un maximum de 0,5L d'eau par seau puis malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION :

Matériel :

Pompe airless débit minimum 5L/mn sans filtre ni crépine (buses 5.31 ou 5.33). Ôter les filtres du pistolet et de la pompe.

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C, et hygrométrie supérieure à +70 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet. Abrasif grain 180 à 220. Vitesse de rotation lente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : copolymères acryliques, charges compensées et additifs

pH : 9,0 - 11,0

Couleur : blanc

Densité : 1,34 ± 0,07 g/ml

Épaisseur d'application : toutes épaisseurs pour jointoyer, 3 mm pour enduire en plein

Temps d'utilisation à 20°C : illimité. Produit sans prise.

Consommation moyenne : 1,10 à 1,20 L/m²/mm (selon la rugosité des fonds) / 0,150 L/ml (joint traité)

Recouvrement : recouvrement après séchage complet (en moyenne 12 à 24h selon conditions d'application)

Classification - norme : NF T 36-005 : FAMILLE III CLASSE 2 / EN 16566 / C₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀ / EN 13963: 3A

Classement au feu : A2 - s1 - d0

Règlement : EUH208 Contient 1,2, benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one-5-chloro-2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Ne pas respirer les poussières. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. EUH210 Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi +30°C) et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Seau 4L	ACTI248	3660408417564	1	120
Seau 15L	ACTI128	3660408311084	1	33