



COLLE

Colle murale EVO

Prête à l'emploi pour revêtements muraux légers et toiles de verre

- + Polyvalente
- + Forte adhérence
- + Fluide et onctueuse



DESTINATION

- Toiles de verre avec envers papier
- Textures à peindre
- Fil à fil ou fils collés sur envers intissés
- Polystyrène expansé mince en rouleau (2 à 5 mm)

SUPPORTS

Plâtre, plaques de plâtre et fonds usuels normalement absorbants. Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérents et exempts de toute poussière ou contamination. Ne pas appliquer sur des surfaces trop absorbantes ou bloquées.

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le DTU 594 "mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles.

Le support doit être plan, lisse, sain et sec en permanence (non exposé à des remontés d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

Éliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes. Dépouler les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer.

Poncer si nécessaire, en ce cas éliminer les poussières dues au ponçage, ou appliquer un primaire spécifique et laisser sécher 24 heures minimum. Reboucher les trous et les fissures et fixer les supports friables, farineux avec un primaire spécifique.

Imprimer les fonds poreux, les plaques de plâtre cartonnées à l'aide d'un primaire spécifique ou utiliser une impression adaptée à cet usage et compatible avec la colle.

Proscrire les impressions riches, nourrissantes, ou les mélanges du type "restes de peintures", susceptibles de bloquer le fond.

ENCOLLAGES ET POSE :

Produit prêt à l'emploi / Ne pas diluer / Remuer la colle dans le seau.

Encoller le support sur une surface légèrement supérieure à un lè, au moyen d'un rouleau à poils moyens ou d'une spatule dentelée (spatule n°0)

Appliquer le revêtement sur le film de colle fraîche, en vérifiant l'aplomb. N.B. : pour la toile de verre finie ou pré-peinte, le temps de gommage peut être de 5min selon la température, l'absorption du fond, le grammage de colle, la nervosité et le poids du revêtement.

Maroufler dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler en plastique.

Les autres lés seront positionnés bord à bord, ou par recouvrement.

Les arasements au ras du plafond et des plinthes, seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine.

NETTOYAGE :

Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage complet.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colle en dispersion aqueuse à base de résines vinyliques.

Conso moyenne : 250 à 400 g/m² soit 1 seau de 17 kg traite 40 à 70 m²

Densité : 1,05 environ

pH : 6,5 - 9,5

Temps de travail à 20° C : néant

Temps de gommage : néant, affichage immédiat

Temps ouvert : environ 30 min

Temps de séchage : environ 24 H

Recouvrable par une peinture après 24 h de séchage

Température d'utilisation : 10° C à 25° C

Colle sans danger, peut être utilisée dans tout type de local, même en présence de public.

SÉCURITÉ-HYGIÈNE

UFI: FPYW-KSN6-X000-GSFG

ATTENTION

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (mini +5°C / maxi +35°C) et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Seau 15kg	ACTI194	3660408396401	1	33
Seau 4kg	ACTI195	3660408396418	1	120

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Disponibilité de la fiche de données de sécurité (FDS) sur simple demande.