Finitions mates

JOORDAN M4

Peinture laque d'aspect mat à base de résine alkyde en phase solvant

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

DESTINATION

En intérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

PROPRIETES

+ Très bon tendu
+ Bon pouvoir couvrant et garnissant
+ Bonne résistance aux frottements
+ Film microporeux
+ Grande résistance aux nettoyages périodiques.

PARTICULARITE

Les peintures alkydes en phase solvant ont une tendance naturelle à jaunir en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène est accéléré par la chaleur et par certains produits chimiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Alkyde en phase solvant
Aspect du film	Mat, tendu
Brillants spéculaires (1)	inférieur à 5% sous l'angle de 60°, inférieur à 6,5% sous l'angle de 85°
Teintes	Blanc et toutes teintes du système Microcolor Evo soit plus de 120 000 teintes (Séries A, B, C et D)
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Classe 1 (teintes) Lessivable (5) (selon référentiel NF Environnement)
Extrait sec (± 2%) (2)	82% pondéral, 64% volumique
Densité (± 0,03) (2)	1,62
Rendement (3)	13 à 15m²/L/couche
Séchage (4)	Hors Poussière : 3h Sec : 7h Redoublable : 24h

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%. L'humidité des bois et dérivés avant mise en peinture ne doit pas dépasser 10-12%.
Matériel d'application	Brosse : soie ou mixte Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, mousse floquée ou polyester microfibre 5/6mm Airless
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit
Nettoyage du matériel	Au white spirit immédiatement après usage

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entrainer une modification de ces derniers.
(2) valeur donnée sur le blanc.
(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).
(5) La norme EN 13300 classe les peintures de 1 à 5 en fonction de leur perte d'épaisseur, sans prendre en compte les variations esthétiques. Bien que classées lessivables au sens du référentiel NF Environnement, les peintures - en particulier les finitions mates - peuvent présenter un lustrage en cas de frottement.

unikalo PEINTURES BÂTIMENT

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).
De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

- Sur bois et dérivés, après préparation du support, application d'une couche d'**ADERPRIM MICRO** ou **AQUAPRIM ISOLANT** ou **UNISTOP BOIS EVO PRIM** dans le cas des bois tanniques ou **AQUAPRIM MICRO** dans le cas de bois aux résines anti-oxydantes, avant application de deux couches de **JOORDAN M4**.

- Sur métaux ferreux, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310**, application d'une couche d' **ADERPRIM MICRO** ou **PROTEC FER SR** ou encore **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches de **JOORDAN M4**.

- Sur métaux non ferreux, après préparation du support notament par dégraissage avec **DAF 310** puis dérochage avec **SOLUTION NT 330**, application d'une couche de **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches de **JOORDAN M4**.

- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées, application de 2 couches de **JOORDAN M4**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Conditionnement	0,75L - 3L - 12L
Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Catégorie A / Sous-catégorie d (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite de C.O.V.	Pour sous-catégorie d : 300g/L (2010)
C.O.V. max de ce produit	300g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SCSO Unikalo - Z.I. de l'Hippodrome - 18 avenue du Meilleur Ouvrier de France 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - e-mail : info@unikalo.com - **www.unikalo.com**