

Peinture laque d'aspect mat à base de résine alkyde en phase solvant



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

DESTINATION

En intérieur pour la décoration soignée et la protection des supports bois et métaux sur primaire adapté.

PROPRIETES

- + Laque garnissante : enrobe bien les arêtes
- + Tendu parfait, pas de cordage à la brosse
- + Excellente applicabilité, sans coulure
- + Film microporeux
- + Résistance aux nettoyages périodiques

PARTICULARITE

- + Résine alkyde nouvelle génération
- + Blancheur extrême et durable dans le temps
- + Séchage rapide : redoublable dès 6h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Alkyde en phase solvant	
Aspect du film	Mat, tendu	
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	3 à 5% sous l'angle de 60°, 4,5 à 5,5% sous l'angle de 85°	
Teintes	Blanc uniquement	
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Non concerné (teintes)	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	77% pondéral, 57% volumique	
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,54	
Rendement ⁽³⁾	12 à 14 m ² /L/couche	
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Poussière : 5h	Sec : 6h
	Redoublable : 6h à 7h	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température ambiante et du support comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des boiseries < 10-12% suivant la nature.	
Matériel d'application	Brosse : soie ou mixte Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, mousse floquée ou polyester microfibre 5/6mm Airless	
Dilution	Prêt à l'emploi	
Nettoyage du matériel	Au white spirit immédiatement après usage	

FT533

Modifiée le :
21/02/2024

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.
 (2) valeur donnée sur le blanc.
 (3) variable selon dilution, porosité et relief du support.
 (4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Les peintures alkydes en phase solvant ont une tendance naturelle à jaunir en présence de certains produits chimiques (ammoniac, bases...), sur radiateur remis en chauffe prématurément...

De façon générale, après préparation, les boiseries devront être saines, cohésives, propres, sèches, normalement absorbantes, pour l'application de 2 à 3 couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

- Sur bois et dérivés (sauf bois à caractère anti-oxydant*), après préparation du support, application d'une couche **UNISTOP BOIS EVO PRIM** ou **ADERPRIM MICRO**, avant l'application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC** pur.

- Sur bois à caractère anti-oxydant, il est possible d'appliquer une couche **d'AQUAPRIM MICRO** ou **d'AQUAPRIM ISOLANT** avant l'application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

- Sur métaux ferreux : après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310**, application d'une couche **d'ADERPRIM MICRO**, de **PROTEC FER SR** ou encore de **PROTEC PRIM 330** avant l'application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

- Sur métaux non ferreux : après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310** puis dérochage avec **SOLUTION NT 330** rinçage à l'eau claire, application d'une couche **d'AQUAPRIM MICRO** ou de **PROTEC PRIM 330** avant l'application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et poncées : application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

- Sur anciennes laques type glycérophthaliques, poncer les surfaces, dépoussiérer, application d'une couche **d'AQUAPRIM MICRO** ou **UNISTOP BOIS EVO PRIM**, avant l'application de deux couches de **JOORDAN M4 EXTRA BLANC**.

ENTRETIEN des peintures :

Le film de peinture atteint sa résistance maximale après 21 jours. Passé ce délai, pour nettoyer le film d'un encrassement normal ou de tâches non incrustées, frotter délicatement à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. Rincer et ne pas essuyer, laissez sécher naturellement.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Conditionnement	0,75L - 3L - 12L
Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Catégorie A / Sous-catégorie d (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite de C.O.V.	Pour sous-catégorie d : 300g/L (2010)
C.O.V. max de ce produit	300g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT533

Modifiée le :
21/02/2024

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT