U-tec

Solutions professionnelles pour les zones à fort trafic

U3P3 U4P3

LÉS de 2 m	DÉCORS intemporels	FACILITÉ d'installation

TRAITEMENT DE SURFACE PU : grande résistance aux taches et aux rayures



U-tec
COMPACT
Solidité et résistance

CONFORT

Convient aux espaces à forte fréquentation demandant une **réduction des bruits d'impact** (écoles, crèches, bibliothèques...) et une facilité d'entretien au quotidien.


- **Efficacité acoustique 19 dB**
- **Sonorité à la marche Classe A**

U-tec
CONFORT
Durabilité et confort

COMPACT

Particulièrement adapté aux établissements recevant du public ainsi qu'aux **zones soumises à des charges lourdes** (hôpitaux, bureaux...), grâce à sa faible épaisseur et à son excellente stabilité dimensionnelle.

- **Faible poinçonnement rémanent**
- **Résistance extrême**
- **Épaisseur réduite**



MISE EN ŒUVRE

BOSTIK
Colle STIX A300 multifloor
Seau de 6 ou 20 kg
>> Prise puissante et rapide



Cordon de soudure
Rouleau de 50 ml
>> Ajoute de la résistance et de l'esthétisme





U-tec

Solutions professionnelles pour les zones à fort trafic

Pour plus d'infos

			U-tec Compact		U-tec Confort	
			U3P3	U4P3	U3P3	U4P3
DESCRIPTION						
Produit			PVC Hétérogène		PVC Hétérogène	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2	2	2,95	3
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,63	0,7	0,63	0,7
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2900	3000	2400	2500
Dimension rouleau	EN ISO 24341	m	23 x 2	23 x 2	23 x 2	23 x 2
Type de pose			Collée	Collée	Collée	Collée
CLASSIFICATION						
Classement européen	ISO 11638		33 - 42	34 - 43	33 - 42	34
Classement UPEC			**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**
Certification QB - UPEC A+	QB 30		771/347-006.1-05/25	771/347-007.1-05/25	771/347-008.4/25	771/347-009.4/25
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	7	7	19	19
Sonorité à la marche	NF S31-074		-	-	Classe A	Classe A
Réaction au feu (pose collée)	EN 13501		Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	kV	≤ 2 (Antistatique)	≤ 2 (Antistatique)	≤ 2 (Antistatique)	≤ 2 (Antistatique)
PERFORMANCES						
Poinçonnement statique rémanent	NF EN ISO 24343-1	mm	Valeur moyenne mesurée ≤ 0,03 *(valeur certifiée ≤ 0,10)*		Valeur moyenne mesurée ≤ 0,20 *(valeur certifiée ≤ 0,20)*	
Résistance à la glissance	EN 13893		DS		DS	
	DIN 51130		R10		R10	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Valeur moyenne mesurée < 0,10 *(valeur certifiée < 0,40)*		Valeur moyenne mesurée < 0,10 *(valeur certifiée < 0,40)*	
Résistance thermique	EN ISO 10456	m².K/W	0,02 - apte au sol chauffant		0,04 - apte au sol chauffant	
Solidité lumière	ISO 105-B02		≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface			PU		PU	
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR / GARANTIE						
Qualité de l'air intérieur - COVT à 28 jours	IS 16000-9		≤ 100 µg/m³		≤ 100 µg/m³	
Garantie			Usage commercial - 12 ans		Usage commercial - 12 ans	

QB UPEC A+ Revêtements de sol résilients http://evaluation.cstb.fr

QB UPEC Revêtements de sol résilients http://evaluation.cstb.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

100% RECYCLABLE

Compact U3 / Confort U3 — Compact U4 / Confort U4

CE
EN 14342

SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO
18 av. du Meilleur Ouvrier de France Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC
Tél.: 05 57 29 16 28 - www.nuances-unikalo.com

NUANCES UNIKALO partenairedupeintre

Photos non contractuelles

3 660408 460720

RÉVÉL
UNE MARQUE NUANCES UNIKALO

U-tec U3P3 U4P3

Lés 2 m

HABITAT · COMMERCES · BUREAUX · RESTAURATION HÔTELLERIE · SERVICES PUBLICS · HÔPITAUX CLINIQUES

U3P3 U4P3

U-tec

Sol PVC 2 m
Compact ou **Confort**

HABITAT · COMMERCES · BUREAUX · RESTAURATION HÔTELLERIE · SERVICES PUBLICS · HÔPITAUX CLINIQUES

U-tec

Décor bois

U3P3 U4P3



U3 NATBEU3C U4 NATBEU4C
U3 NATBEU3A U4 NATBEU4A



U3 NATHOU3C U4 NATHOU4C
U3 NATHOU3A U4 NATHOU4A



U3 OAKGRU3C U4 OAKGRU4C
U3 OAKGRU3A U4 OAKGRU4A



Réf. OAKGR

U3
U4
COMPACT

U3
U4
CONFORT

Décor bois

U3P3 U4P3



Réf. HAUSS



U3 HOLMAU3C U4 HOLMAU4C
U3 HOLMAU3A U4 HOLMAU4A



U3 HAUSSU3C U4 HAUSSU4C
U3 HAUSSU3A U4 HAUSSU4A




U3 AMBOIU3C U4 AMBOIU4C
U3 AMBOIU3A U4 AMBOIU4A

Décor uni


U3P3 U4P3



U3 AGOLDU3C U4 AGOLDU4C
U3 AGOLDU3A U4 AGOLDU4A



U3 AGREYU3C U4 AGREYU4C
U3 AGREYU3A U4 AGREYU4A



U3 NATURU3C U4 NATURU4C
U3 NATURU3A U4 NATURU4A



U3 MAYAGU3C U4 MAYAGU4C
U3 MAYAGU3A U4 MAYAGU4A