

Additif en solution aqueuse pour accélération du séchage en conditions climatiques défavorables



CLASSIFICATION

Maintien des performances techniques des revêtements de la gamme K

DESTINATION

Solution à incorporer dans les finitions K'area Oxane, K'Tech Oxane Mat, K'Tech Oxane Mat AE, K'Tech Extrem Lisse, K'Tech RPE Taloché, K'Flex Oxane INTER, K'Flex Oxane Mono, K'Flex Oxane Mono AE et les finitions Lisse et talochés du système K'FLEX OXANE pour accélérer leur mise hors d'eau.

PROPRIETES

- + Dose de 0,2L pour K'tech RPE Taloché.
- + Dose de 0,4L pour K'area Oxane, K'Tech Oxane (Mat et Mat AE), K'Flex Oxane (Inter, Lisse, Lisse AE, Mono, Mono AE et Taloché), K'Tech Extrem Lisse.
- + Maintien des performances techniques de la finition : souplesse et perméabilité à la vapeur d'eau notamment

PARTICULARITE

- + Idéal pour des conditions climatiques comprises entre 5° et 10°C et/ou une humidité ambiante de 70-80%
- + Maintien des qualités d'applicabilité du produit
- + Améliore la résistance au point de rosée
- + Le temps de séchage hors pluie est accéléré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Acrylique en phase aqueuse
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Non concerné
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	20,5% pondéral
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,05
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Pluie : 2h Se référer au § mise en oeuvre

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Conditions hivernales : température ambiante et du support comprises entre 5° et 10°C. Ne pas dépasser 15°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application	mélangeur mécanique - mélangeur gyroscopique Ne pas mélanger à la spatule ou au bâton
Dilution	Ne jamais diluer
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage

FT562

Modifiée le :
17/11/2025

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(2) valeur donnée sur le blanc.

(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

(5) La norme EN 13300 classe les peintures de 1 à 5 en fonction de leur perte d'épaisseur, sans prendre en compte les variations esthétiques. Bien que classées lessivables au sens du référentiel NF Environnement, les peintures - en particulier les finitions mates - peuvent présenter un lustrage en cas de frottement.

MISE EN OEUVRE

Les supports et les conditions minimales d'application doivent être conformes aux DTU les concernant, notamment aux DTU 59.1 et DTU 42.1.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Les supports encrassés doivent être préalablement traités avec **KPEX NETTOYANT FACADE EXPRESS**, suivi d'un rinçage soigné. Puis pour la décontamination, application **KPEX STOP M**, solution anticryptogamique (algicide et fongicide). Après séchage, l'humidité du support sera inférieure à 5% en masse.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs avant l'application d'une couche de primaire adapté au support, avant l'application de la finition additivée d'**ADDITIF QUALITE HIVER**

L'adjonction d'**ADDITIF QUALITE HIVER** est réalisée de façon soignée, sous agitation mécanique lente (300tr/min) à raison d'une dose par seau. Ne pas malaxer trop rapidement pour ne pas entraîner un échauffement du produit.

Verser ainsi sous agitation la totalité de la dose dans le seau tel que :

+ Dose de 0,2L pour 20kg K'tech RPE Taloché

+ Dose de 0,4L pour 16L K'area Oxane, 20 kg K'Tech Oxane (Mat et Mat AE), 20 kg K'Flex Oxane (Lisse, Lisse AE Inter, Mono, Mono AE et taloché), K'Tech Extrem Lisse 20 kg.

Dans le cas d'un mélangeur industriel gyroscopique, mélanger le produit sur III, puis réaliser l'adjonction, puis remélanger le produit additivé sur III. Laisser reposer 10min avant l'application pour retrouver l'onctuosité du produit.

Le mélange ainsi obtenu doit être homogène dans tout le volume du seau.

La finition additivée peut être utilisée pendant 7j. Au-delà le produit n'est plus utilisable.

NE PAS UTILISER AVEC DES FINITIONS EN PHASE SOLVANT.

L'utilisation de l'**ADDITIF QUALITE HIVER** n'apporte pas de modification du rendement mais peut légèrement modifier la teinte. Il est donc indispensable de ne pas appliquer sur une même surface des produits non additivés et additivés.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel.

Ne pas appliquer directement sur un support mouillé, condensant ou présentant une humidité en masse de plus de 5%. La température réelle et l'humidité de l'air peuvent accélérer ou ralentir le processus de séchage.

Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Après avoir utilisé le produit, laver l'équipement à l'eau.

A USAGE PROFESSIONNEL

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Conditionnement	0,4L - 0,2L
Stockage	Stockage avant ouverture : 6 mois en bidon d'origine fermé non entamé à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	Non concerné

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT562

Modifiée le :
17/11/2025

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SCSO Unikalo - Z.I. de l'Hippodrome - 18 avenue du Meilleur Ouvrier de France 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT