

# KPEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE

**Enduit en poudre fibré lisse de rebouchage et de ragréage ponctuel pour trous et fissures stabilisés pour les fonds lisses.**



## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille IV Classe 4c  
EN 16-566 : G3 S2 V3 W2 A0 C0 R0  
EN 998-1 : OC - marquage CE

## DESTINATION

En extérieur, pour les murs en matériaux usuels type : brique, pierre, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, maçonnerie brute ou enduit de mortier traditionnel ou monocouche, bruts ou revêtus d'ancienne peinture mince en bon état et parfaitement adhérente au support. Sur pâte de verre et carrelage mural.

Rebouchage de trous, réparation d'angle et de corniche, ragréage localisé. Présentant des surfaces lisses.

Recouvrable par tout type de peinture organique insaponifiable ou minérale type silicates et chaux, RPE, imperméabilité.

Ne pas appliquer sur surfaces horizontales, sous-face de balcon, ou support soumis aux remontées capillaires.

Ne pas recouvrir par des peintures époxydiques ou polyuréthanes.

## PROPRIETES

- + Enduit en poudre fibré fin
- + Rebouchage en épaisseur
- + Très haute adhérence > 17Kg/cm<sup>2</sup> sur béton
- + Facile à préparer, à appliquer, et à lisser
- + Traitement anti-moisissures
- + pH : 10 - 11

## PARTICULARITE

- + Base ciment extra blanc enrichi en résine
- + Prise rapide (30-40mn) et sans retrait
- + Aspect lisse de granulométrie maximale de 300µm
- + Sculptable et Ponçable.
- + Façonnable : reproduit l'aspect des enduits talochés.
- + Pas d'efflorescences, ni de dégradation de la teinte de la finition appliquée.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liants</b>                                               | Ciment                                                                                                                                                                       |
| <b>Aspect du film</b>                                       | Mat                                                                                                                                                                          |
| <b>Brillants spéculaires</b> <sup>(1)</sup>                 | Non concerné                                                                                                                                                                 |
| <b>Teintes</b>                                              | Blanc uniquement                                                                                                                                                             |
| <b>Résistance aux frottements humides</b> (NF EN ISO 11998) | Non concerné                                                                                                                                                                 |
| <b>Extrait sec</b> (± 2%) <sup>(2)</sup>                    | 100% pondéral                                                                                                                                                                |
| <b>Densité</b> (± 0,03) <sup>(2)</sup>                      | 1,00                                                                                                                                                                         |
| <b>Consommation</b> <sup>(3)</sup>                          | 1,15 - 1,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur                                                                                                                                 |
| <b>Séchage</b> <sup>(4)</sup>                               | 3-4h pour 1mm d'épaisseur sur béton<br>Redoublable : frais dans frais ou 24h<br>Recouvrable en ragréage : 6 - 8h<br>Mise en peinture après séchage complet dans l'épaisseur. |

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

### Conditions d'application

Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie

FT420

Modifiée le :  
25/01/2024

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(2) valeur donnée sur le blanc.

(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

(5) La norme EN 13300 classe les peintures de 1 à 5 en fonction de leur perte d'épaisseur, sans prendre en compte les variations esthétiques. Bien que classées lessivables au sens du référentiel NF Environnement, les peintures - en particulier les finitions mates - peuvent présenter un lustrage en cas de frottement.

(6) donnée à 20° susceptible de varier selon la température.

## Fiche technique - K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE

(conformes au NF DTU 59.1) <80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.  
De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.

### Matériel d'application

Taloche inox - Couteau et lame à enduire

### Dilution

0.3L à 0.35L/Kg de poudre soit 4,5L à 5.25L par 15Kg

### Nettoyage du matériel

A l'eau immédiatement après usage

### Durée Pratique d'Utilisation (D.P.U.) <sup>(6)</sup>

à 20°C : 40mn

## MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant NF DTU 26.1, 20.1, 23.1 et notamment aux **NF DTU 59.1 et 42.1**. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Les supports contaminés par des mousses, algues ou champignons doivent être préalablement traités avec une solution anticryptogamique (algicide et fongicide) conformément aux prescriptions du fabricant, suivi d'un rinçage HP pour éliminer les résidus restants. Les carreaux de faïence ou grès cérame seront dégraissés à l'aide du **DÉGRAISSANT LT 615**.

Les supports présentant du salpêtre doivent être traités par brossage. Eliminer dans la mesure du possible la cause du salpêtre pour prévenir sa réapparition.

Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds adapté à la nature du support.

Lors de la manipulation des poudres, porter des gants/vêtements/lunettes et masques de protection adaptés aux produits alcalins.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs, la fissuration stabilisée et n'excédant pas 2mm d'ouverture, pour recevoir **K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE**.

Préparation de la gâchée en rebouchage : Incorporer sous agitation 1Kg de poudre **K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE** dans 300mL d'eau à l'aide d'un malaxeur adapté aux enduits. Une fois le mélange bien homogénéisé, la prise du produit dure 30 à 40 min. Ne pas réincorporer d'eau ou rebattre l'enduit pour ne pas casser la prise. Eviter particulièrement l'excès d'eau.

Le rebouchage est réalisé au couteau en prenant soin de faire adhérer l'enduit sur les bords du trou avant de combler en profondeur en chassant l'air.

Sculpter les angles après 30 à 40 min de séchage.

Préparation de la gâchée en ragréage : Incorporer sous agitation 1Kg de poudre **K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE** dans 350mL d'eau.

L'application en enduisage est réalisée en couche de 5mm en moyenne, jusqu'à 10mm et jamais inférieure à 2mm en ratissage.

Frotter la surface à la taloche inox pour lisser. Mais ne jamais éponger la surface de risque d'appauvrir l'enduit et d'en limiter la cohésion en périphérie du rebouchage.

Pour façonner un grain tyrolien, dans le frais, utiliser un rouleau nid d'abeille. Plus la passe de ragréage est épaisse plus le grain sera gros.

Les reprises réalisées permettront de se rapprocher du grain existant, toutefois le spectre des réparations peut être visible lors de mise en oeuvre localisée.

Pour poncer **K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE**, utiliser un grain 80 à 120.

Après séchage complet, **K'PEX REBOUCHEUR LISSE POUDRE** étant alcalin, il est préférable de pocher les réparations à l'aide de **K'FIX S** ou **K'FIX S SP** avant la mise en peinture.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Classe de transport

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

### Conditionnement

5Kg : Sac - 15Kg : Seau et Sac

### Stockage

Stockage avant ouverture : 6 mois en bidon d'origine fermé non entamé à l'abri du gel et des fortes températures >35°

### Mesure de prévention

Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

FT420

Modifiée le :  
25/01/2024

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(2) valeur donnée sur le blanc.

(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

(5) La norme EN 13300 classe les peintures de 1 à 5 en fonction de leur perte d'épaisseur, sans prendre en compte les variations esthétiques. Bien que classées lessivables au sens du référentiel NF Environnement, les peintures - en particulier les finitions mates - peuvent présenter un lustrage en cas de frottement.

(6) donnée à 20° susceptible de varier selon la température.

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

**Classement Européen**

Non concerné

**Valeur limite de C.O.V.**

Non concerné

**C.O.V. max de ce produit**

Non concerné

### GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT420

Modifiée le :  
25/01/2024

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

SCSO Unikalo - Z.I. de l'Hippodrome - 18 avenue du Meilleur Ouvrier de France 33700 MÉRIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - e-mail : [info@unikalo.com](mailto:info@unikalo.com) - [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT