

Peinture mate premium à base de résine acrylique en phase aqueuse



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2

DESTINATION

En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des plafonds et surfaces murales des pièces sèches.

PROPRIETES

- + Sans tension : ne tire pas sur les anciens fonds
- + Applicable frais dans frais
- + Additif anti flash-rust
- + COV < 1 g/L

PARTICULARITE

- + Blancheur éclatante
- + Excellent pouvoir garnissant
- + Application monocouche possible sur anciens fonds peints en bon état
- + Excellente opacité dès la première couche
- + Masque la plupart des taches
- + Sans reprise : idéal grandes surfaces
- + Classe 1 en résistance à l'abrasion humide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Acrylique en phase aqueuse	
Aspect du film	Très mat, poché fin	
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	1,9 à 2,2% sous l'angle de 60°, 0,6 à 0,9% sous l'angle de 85°	
Teintes	Blanc et teintes pastel soit plus de 50 000 teintes (Série A)	
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Classe 1 (teintes) Lessivable ⁽⁵⁾ (selon référentiel NF Environnement)	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	57,3% pondéral, 39,6% volumique	
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,41	
Rendement ⁽³⁾	8 à 10 m²/L/couche	
Consommation ⁽³⁾	6 à 8 m²/L/couche en monocouche sur anciens fonds peints	
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Poussière : 1h Recouvrable (frais dans frais) : 30mn à 1h30mn	Ponçable : 4h Redoublable (fonction masquante) : 24h

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.	
Matériel d'application	Brosse : mixte Manchon : polyamide méché fil continu 12mm ou polyamide texturé 14 mm ou microfibre HD 12mm Airless : buse basse pression 515 à 130-150 bars ou buse standard 517 à 200-220 bars	
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau	
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage	

FT674

Modifiée le :
12/10/2026

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(2) valeur donnée sur le blanc.

(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

(5) La norme EN 13300 classe les peintures de 1 à 5 en fonction de leur perte d'épaisseur, sans prendre en compte les variations esthétiques. Bien que classées lessivables au sens du référentiel NF Environnement, les peintures - en particulier les finitions mates - peuvent présenter un lustrage en cas de frottement.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et, le cas échéant, avoir reçu la couche d'impression adaptée à leur nature et à leur état, avant l'application de 2 couches de finition **IZZAR HYDRO** pour obtenir les performances mécaniques optimales du film de peinture.

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur enduits de peinture : après préparation du support, application de 2 couches d'**IZZAR HYDRO**.
- Sur béton, ciment et enduits hydrauliques de pH<9, après préparation du support, application d'une couche primaire **AQUAPRIM MICRO** ou **AQUAPRIM ISOLANT** avant l'application de 2 couches de finition d'**IZZAR HYDRO**.
- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application d'une à deux couches d'**IZZAR HYDRO**.
- Dans le cas de taches de tanin, d'humidité, de fumée très marquées, après préparation avec notamment lessivage, rinçage, et séchage, pocher les taches à l'aide de **MULTISPRAY ISOLANT** ou **AQUAPRIM ISOLANT**, après 45min de séchage minimum, appliquer 2 couches d'**IZZAR HYDRO**.
- Dans le cas de supports très fortement tachés de façon généralisée, préférer l'application de **LE NEVADA**.

Pour tout autre support, consulter les fiches techniques des primaires à fonctions spécifiques type **AQUAPRIM MICRO**, **AQUAPRIM ISOLANT**, **ADERPRIM MICRO** ou contacter nos services techniques.

Le film de peinture atteint sa résistance maximale après 21 jours de séchage à 23°C et 50% d'humidité ambiante. Passé ce délai, pour nettoyer le film d'un encrassement normal ou de tâches non incrustées, frotter délicatement à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon microfibras humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. Dans le cadre d'apparition de champignons ou moisissures en surface, il conviendra d'utiliser une solution antifongique (javel, anti-mousse). Rincer et ne pas essuyer, laissez sécher naturellement. Ne pas utiliser de solution à base d'alcool type éthanol ou isopropanol dans le cadre de désinfection.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

Conditionnement

3L - 12L - 16L

Stockage

Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut être conservée 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage. Passé ce laps de temps, le produit risque de perdre en qualité ou en sécurité microbiologique, parfois seulement en texture ou couleur.

Mesure de prévention

Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Classement Européen

Catégorie A / Sous-catégorie a (selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite de C.O.V.

Pour sous-catégorie a : 30g/L (2010)

C.O.V. max de ce produit

1g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT674

Modifiée le :
12/10/2026

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SCSO Unikalo - Z.I. de l'Hippodrome - 18 avenue du Meilleur Ouvrier de France 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT